

Серия	Название материала	Производитель	Толщина основы (мм)	МЗП (г/м2)	Гарантия на технические характеристики	Гарантия на сохранность внешнего вида	Толщина полимерного покрытия (мкм)	Полимерная основа	Поверхность	Покрытие обратной стороны		
ELITE	Quarzit Pro Matt	ArcelorMittal Бельгия	0,5	ZA255	50	35	50	Полиуретан	Матовая	TwinColor		
	Quarzit						55		Глянцевая			
	Quarzit Lite						25		Матовая			
	Velur®				15	35	Полиэфир	Глянцевая				
	Atlas®					25						
	GreenCoat Pural BT	SSAB Финляндия		Z275	50	25	50	Полиуретан	Матовая	Эпоксидная Серая		
	GreenCoat Pural BT Matt											
PREMIUM	PurPro Matt	НЛМК Россия	0,5	Z275	40	20	50	Полиуретан	Матовая	Эпоксидная 1015		
	PurLite Matt			30	15	35						
	Satin Matt			Z180	25	10	25-30	Полиэфир		Эпоксидная Серая		
	RoofTop Matte	Северсталь Россия										
Standart	Drap®	Россия	0,45	Z100/140	20	10	25	Полиэфир	Матовая	Эпоксидная Серая		
	Satin®		0,5	Z140								
	Полиэстер PE		0,45	Z60-100	10	5			25/25	Глянцевая	Эпоксидная Серая	
	Полиэстер PE двс			Z140							Равна лицевой	
Design	Print Elite	Южная Корея	0,45	Z140	20	10	30	Полиэфир	Матовая	TwinColor		
	Print –double Elite									30/30	Равна лицевой	
	Print Premium	Россия			10	5				25	25/25	TwinColor
	Print –double Premium											Равна лицевой
Полиэстер	Полиэстер PE	Россия	0,8	Z100	10	5	25	Полиэфир	Глянцевая	Эпоксидная Серая		
			0,7	Z60-100								
			0,4*	Z60-100							2	2
	Полиэстер PE двс		0,4	Z100	2	-			-	Матовая	Равна лицевой	
	Полиэстер PE Matt двс					-			-		Эпоксидная Серая	
PE Matt												
Цинк		Россия	0,35/0,4/0,45/ 0,5/0,55	Z80-140	6 месяцев	-	-	-	-	-		
			0,7/0,8/0,9	Z100-140		-	-	-	-			

(*) - Для изготовления продукции возможно применение электрооцинкованного подката с защитным слоем Zn 40